



Technický list

Densocure W / strana 1/2

DENSOCURE W

Ošetřovací postřik

1. Charakteristika výrobku

Vodou ředitelný ošetřovací postřik na bázi modifikované styrenakrylátové disperze.

- výrazně omezuje ztrátu záměsové vody,
- přispívá k lepšímu vytvrzení povrchových partií cementem pojených hmot,
- zvyšuje odolnost povrchových vrstev vůči působení agresivních médií (oleje, ropné produkty, anorganické sole apod.),
- usnadňuje údržbu ošetřených podlahových vrstev,
- vytvořený film je trvale odolný vůči vodě i alkalickému prostředí,
- aplikuje se postřikem, válečkem či natíráním,
- je dodáván v optimální koncentraci určené přímo k nanášení bez potřeby dodatečného ředění.

2. Použití

DENSOCURE W je jednosložková vodou ředitelná kompozice na bázi modifikovaného styrenakrylátového kopolymeru, která se používá jednak pro omezení ztrát záměsové vody z nově nanesených a reprofilovaných vrstev při opravách železobetonových konstrukcí, jednak při betonáži a zhotovení betonových prvků a ploch. Kromě toho **DENSOCURE W** nachází uplatnění při ošetření podlahových konstrukcí opatřených obrusuvzdornou vrstvou vsypů řady **DENSOTOP**. Aplikací přípravku se jednak omezuje ztráta záměsové vody a je dosaženo lepšího vytvrzení povrchu podlahy, jednak dochází ke snížení nasákavosti a uzavření pórového systému povrchové vrstvy podlahy. Tím se dosahuje zvýšení chemické odolnosti povrchu podlah a je usnadněna jejich údržba.

3. Fyzikální a mechanické parametry

barva kompozice	mléčně bílá
barva vytvořeného filmu	transparentní
hustota (g/cm ³)	1,02 ± 0,04
viskozita (mPa.s)	< 200
obsah ve vodě rozpustných chloridů (%)	max 0,01
zasychání (nelepivé na dotek)	do 2 hod.
Přetíratelnost	po 6 hod.

4. Zkušební atesty

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 178/1997 Sb. Průběžnou nezávislou kontrolu zajišťuje akreditovaná zkušební laboratoř č. 095/2002 Hor-ský s. r. o. Dozor nad systémem jakosti provádí autorizovaná osoba č. 204.

5. Pokyny pro zpracování

Podklad. Podkladem pro nanášení ošetřovacího nátřiku jsou čerstvě položené či aplikované vrstvy reprofilačních materiálů, betonů a cementových malt, resp. obecně materiálů na cementové bázi. Ošetřovaný povrch nesmí být pokryt souvislým vodním filmem (povrch by měl být tzv. matně vlhký), dále musí být zbaven nečistot, prachu a případných zbytků od-bedňovacích přípravků.

Příprava ošetřovacího postřiku. Ošetřovací postřik je přímo připraven pro aplikaci bez dal-šího dořeďování.

Teplota podkladu ani okolní atmosféry nesmí být nižší než +5 °C a vyšší než +30 °C.

Nanášení ošetřovacího přípravku. Nanášení ošetřovacího přípravku **DENSOCURE W** se provádí pomocí postřikovačů, zejména na čerstvě položené podlahové konstrukce, u po-vrchů již zatvrdlých se přípravek může nanášet asfaltéřskými košťaty, válečkem, u členitěj-ších ploch a ploch malého rozsahu pomocí štětce. Nanášení se provádí obvykle opakovaně tak, aby celková spotřeba ošetřovacího přípravku činila 120 až 150 ml/m².

Nářadí a pomůcky je nutno ihned po ukončení práce očistit čistou vodou.

6. Vydatnost

Vydatnost (měrná spotřeba) ošetřovacího přípravku **DENSOCURE W** činí u normálně sa-vých podkladů 120 ÷ 150 ml/m².

7. Balení a skladování

DENSOCURE W je balen do PE hoboků o obsahu 45 litrů netto. Výrobek musí být chrá-něn před mrazem. V neporušených původních obalech činí doba skladovatelnosti 12 měsíců.

8. Ochrana zdraví při práci

Práce s ošetřovacím přípravkem **DENSOCURE W** nevyžaduje žádná mimořádná hygie-nická opatření, při aplikaci se předpokládá používání běžných ochranných pomůcek (brýle, gumové rukavice). Výrobek je nehořlavý a nejedovatý (současně je však nepoživatelný), při práci nedochází k uvolňování organických rozpouštědel. Při náhodném potřísnění sliznic či pokožky zasažené místo opláchněte důkladně vlažnou vodou a po práci pokožku ošetřete vhodným regeneračním krémem.

Pro výrobek platí TPD 19-96/BET. Údaje otištěné v tomto technickém listu vycházejí ze znalostí a informací dostupných výrobcí v době vydání. Tento technický list pozbývá plat-nosti vydáním nového aktualizovaného technického listu. V případě potřeby a jakýchkoli pochybností či nejasností kontaktujte svého dodavatele.